

THE FOAM

i convenzionali

SCHEDA TECNICA

21 B

Densita' apparente (+/-5%):	21.0	Metodo interno
Resistenza affondamento N (+/-15%):		
Metodo ISO 2439 25% (equiv. UNI 6353)	120	
Metodo ISO 2439 40% (equiv. UNI 6353)	160	
Metodo ISO 2439 65% (equiv. UNI 6353)	290	
Resistenza a compressione 40% Kpa (+/-15%):	3.2	Metodo ISO 3386/1 equiv. UNI 6351
Deformazione permanente 50%:	5.0	Metodo ISO 1856 equiv. UNI 6352
Fatica dinamica:		
Perdita di portanza %:	30	Metodo UNI 6356
Perdita di spessore %:	4.0	Metodo UNI 6356
Resa elastica %:	40	Metodo UNI 6357/68
Permeabilità all'aria l/m ² /s:	1.335	Metodo EN ISO 9237
Colore	Bianco	

Data emissione: Marzo 2020